



Cartone accoppiato bilucido.

Lato superiore: liscio ed omogeneo con copertina superficiale in pet 12my alimentare e waterproof.

Lato inferiore: superficie liscia ed omogenea con copertina in carta (grigio-nero-bianco).




Copertina standard: trasparente-oro-nero-perla-argento.

Copertina special: tutti colori con possibilità di personalizzazione.

Mono - Politenato				TABER STIFFNEWSS (RIGIDITÀ TABER): 7.5	
GSM (GRAMMATURA)	THICKNESS (SPESSORE)	BULK (MANO)	PH	TABER LONGITUDINAL	TABER TRANSVERSAL
gr/mq	mm	cm3	%	md	cd
900	1.40	1.60	7.0	1700	870
950	1.45	1.60	7.0	1900	990
1000	1.50	1.60	7.0	3020	1020
1050	1.55	1.60	7.0	3260	1140
1100	1.60	1.60	7.0	4690	1970
1250	1.80	1.60	7.0	6500	2440
1350	2.0	1.60	7.0	6720	2640
1450	2.5	1.60	7.0	1020	4480
1950	3.0	1.60	7.0	/	/
2250	3.5	1.60	7.0	/	/
2400	4.0	1.60	7.0	/	/
3000	5.0	1.60	7.0	/	/

TOLLERANCES

TOLLERANZE	MOISTURE (UMIDITÀ) 6,5 %	THICKNESS (SPESSORE)	STIFFNESS (RIGIDITÀ)
PERCENTUALE	3%	5%	6%





Cartone accoppiato bilucido.

Entrambi lati lisci ed omogenei con copertina superficiale in pet 12my alimentare e waterproof.




Copertina standard: trasparente-oro-nero-perla-argento.

Copertina special: tutti colori con possibilità di personalizzazione.

Mono - Politenato				TABER STIFFNEWSS (RIGIDITÀ TABER): 7.5	
GSM (GRAMMATURA)	THICKNESS (SPESSORE)	BULK (MANO)	PH	TABER LONGITUDINAL	TABER TRANSVERSAL
gr/mq	mm	cm3	%	md	cd
900	1.40	1.60	7.0	1710	880
950	1.45	1.60	7.0	1910	1000
1000	1.50	1.60	7.0	3030	1030
1050	1.55	1.60	7.0	3270	1150
1100	1.60	1.60	7.0	4700	1980
1250	1.80	1.60	7.0	6510	2450
1350	2.0	1.60	7.0	6730	2650
1450	2.5	1.60	7.0	1030	4490
1950	3.0	1.60	7.0	/	/
2250	3.5	1.60	7.0	/	/
2400	4.0	1.60	7.0	/	/
3000	5.0	1.60	7.0	/	/

TOLLERANCES

TOLLERANZE	MOISTURE (UMIDITÀ) 6,5 %	THICKNESS (SPESSORE)	STIFFNESS (RIGIDITÀ)
PERCENTUALE	3%	5%	6%





Cartone accoppiato bilucido.

Entrambi lati lisci ed omogenei con copertina superficiale.




Copertina standard: grigio - nero - bianco.

Copertina special: tutti colori con possibilità di personalizzazione.

Cover Plain				TABER STIFFNEWSS (RIGIDITÀ TABER): 7.5	
GSM (GRAMMATURA)	THICKNESS (SPESSORE)	BULK (MANO)	PH	TABER LONGITUDINAL	TABER TRANSVERSAL
gr/mq	mm	cm3	%	md	cd
900	1.40	1.60	7.0	1690	860
950	1.45	1.60	7.0	1890	980
1000	1.50	1.60	7.0	3010	1010
1050	1.55	1.60	7.0	3250	1130
1100	1.60	1.60	7.0	4680	1960
1250	1.80	1.60	7.0	6490	2430
1350	2.0	1.60	7.0	6710	2630
1450	2.5	1.60	7.0	1010	4470
1950	3.0	1.60	7.0	/	/
2250	3.5	1.60	7.0	/	/
2400	4.0	1.60	7.0	/	/
3000	5.0	1.60	7.0	/	/

TOLLERANCES

TOLLERANZE	MOISTURE (UMIDITÀ) 6,5 %	THICKNESS (SPESSORE)	STIFFNESS (RIGIDITÀ)
PERCENTUALE	3%	5%	6%





CARTIERA ART VALLEY

Paper and Cardboard Production

CARTONE POLITENATO - COMPONENTI

COMPONENTI				
COMPONENTI	FORMULA CHIMICA	N CAS	N EINECS	PERCENTUALE
CARTA MISTA RICICLATA SELEZIONATA	--	--	--	98%
CARBONATO DI CALCIO	CaCO ₃	471-34-1	207-439-3	2%
PET 12 MY	C ₁₀ H ₈ O ₄	25038-59-9	--	< 1%
SOLUZIONE ACQUOSA DI POLIMERO				< 1%



(codice di riciclo PAP 81)



CARTIERA ART VALLEY

Paper and Cardboard Production



CARTIERA ART VALLEY

Paper and Cardboard Production