







Cartone grigio monolucido senza aggiunta di copertine.
Il lato superiore è liscio ed omogeneo, mentre la parte inferiore è caratterizzata da una superficie più ruvida.

Simple Grey				TABER STIFFNEWSS (RIGIDITÀ TABER): 7.5	
GSM (GRAMMATURA)	THICKNESS (SPESSORE)	BULK (MANO)	PH	TABER LONGITUDINAL	TABER TRANSVERSAL
gr/mq	mm	cm3	%	md	cd
700	1.20	1.70	7.0	1190	515
750	1.25	1.70	7.0	1300	580
800	1.30	1.70	7.0	1400	640
850	1.35	1.70	7.0	1570	740
900	1.40	1.60	7.0	1680	850
950	1.45	1.60	7.0	1880	970
1000	1.50	1.60	7.0	3000	1000
1050	1.55	1.60	7.0	3240	1120
1100	1.60	1.60	7.0	4670	1950
1250	1.80	1.60	7.0	6480	2420
1350	2.0	1.60	7.0	6700	2620
1450	2.5	1.60	7.0	1000	4460
1950	3.0	1.60	7.0	/	/
2250	3.5	1.60	7.0	/	/
2400	4.0	1.60	7.0	/	/
3000	5.0	1.60	7.0	/	/

TOLLERANCES

TOLLERANZE	MOISTURE (UMIDITÀ) 6,5 %	THICKNESS (SPESSORE)	STIFFNESS (RIGIDITÀ)
PERCENTUALE	5%	5%	5%





Cartone accoppiato bilucido.

Entrambi lati lisci ed omogenei con copertina superficiale in pet 12my alimentare e waterproof.




Copertina standard: trasparente-oro-nero-perla-argento.

Copertina special: tutti colori con possibilità di personalizzazione.

Mono - Politenato				TABER STIFFNEWSS (RIGIDITÀ TABER): 7.5	
GSM (GRAMMATURA)	THICKNESS (SPESSORE)	BULK (MANO)	PH	TABER LONGITUDINAL	TABER TRANSVERSAL
gr/mq	mm	cm3	%	md	cd
900	1.40	1.60	7.0	1710	880
950	1.45	1.60	7.0	1910	1000
1000	1.50	1.60	7.0	3030	1030
1050	1.55	1.60	7.0	3270	1150
1100	1.60	1.60	7.0	4700	1980
1250	1.80	1.60	7.0	6510	2450
1350	2.0	1.60	7.0	6730	2650
1450	2.5	1.60	7.0	1030	4490
1950	3.0	1.60	7.0	/	/
2250	3.5	1.60	7.0	/	/
2400	4.0	1.60	7.0	/	/
3000	5.0	1.60	7.0	/	/

TOLLERANCES

TOLLERANZE	MOISTURE (UMIDITÀ) 6,5 %	THICKNESS (SPESSORE)	STIFFNESS (RIGIDITÀ)
PERCENTUALE	3%	5%	6%





Cartone accoppiato bilucido.

Lato superiore: liscio ed omogeneo con copertina superficiale in pet 12my alimentare e waterproof.

Lato inferiore: superficie liscia ed omogenea con copertina in carta (grigio-nero-bianco).

Copertina standard: trasparente-oro-nero-perla-argento.

Copertina special: tutti colori con possibilità di personalizzazione.

Mono - Politenato				TABER STIFFNEWSS (RIGIDITÀ TABER): 7.5	
GSM (GRAMMATURA)	THICKNESS (SPESSORE)	BULK (MANO)	PH	TABER LONGITUDINAL	TABER TRANSVERSAL
gr/mq	mm	cm3	%	md	cd
900	1.40	1.60	7.0	1700	870
950	1.45	1.60	7.0	1900	990
1000	1.50	1.60	7.0	3020	1020
1050	1.55	1.60	7.0	3260	1140
1100	1.60	1.60	7.0	4690	1970
1250	1.80	1.60	7.0	6500	2440
1350	2.0	1.60	7.0	6720	2640
1450	2.5	1.60	7.0	1020	4480
1950	3.0	1.60	7.0	/	/
2250	3.5	1.60	7.0	/	/
2400	4.0	1.60	7.0	/	/
3000	5.0	1.60	7.0	/	/

TOLLERANCES

TOLLERANZE	MOISTURE (UMIDITÀ) 6,5 %	THICKNESS (SPESSORE)	STIFFNESS (RIGIDITÀ)
PERCENTUALE	3%	5%	6%

