







Cartone grigio monolucido senza aggiunta di copertine.
Il lato superiore è liscio ed omogeneo, mentre la parte inferiore è caratterizzata da una superficie più ruvida.

Simple Grey				TABER STIFFNEWSS (RIGIDITÀ TABER): 7.5	
GSM (GRAMMATURA)	THICKNESS (SPESSORE)	BULK (MANO)	PH	TABER LONGITUDINAL	TABER TRANSVERSAL
gr/mq	mm	cm3	%	md	cd
700	1.20	1.70	7.0	1190	515
750	1.25	1.70	7.0	1300	580
800	1.30	1.70	7.0	1400	640
850	1.35	1.70	7.0	1570	740
900	1.40	1.60	7.0	1680	850
950	1.45	1.60	7.0	1880	970
1000	1.50	1.60	7.0	3000	1000
1050	1.55	1.60	7.0	3240	1120
1100	1.60	1.60	7.0	4670	1950
1250	1.80	1.60	7.0	6480	2420
1350	2.0	1.60	7.0	6700	2620
1450	2.5	1.60	7.0	1000	4460
1950	3.0	1.60	7.0	/	/
2250	3.5	1.60	7.0	/	/
2400	4.0	1.60	7.0	/	/
3000	5.0	1.60	7.0	/	/

TOLLERANCES

TOLLERANZE	MOISTURE (UMIDITÀ) 6,5 %	THICKNESS (SPESSORE)	STIFFNESS (RIGIDITÀ)
PERCENTUALE	5%	5%	5%





Cartone accoppiato bilucido.

Entrambi lati lisci ed omogenei con copertina superficiale.

Copertina standard: grigio - nero - bianco.

Copertina special: tutti colori con possibilità di personalizzazione.

Cover Plain				TABER STIFFNEWSS (RIGIDITÀ TABER): 7.5	
GSM (GRAMMATURA)	THICKNESS (SPESSORE)	BULK (MANO)	PH	TABER LONGITUDINAL	TABER TRANSVERSAL
gr/mq	mm	cm3	%	md	cd
900	1.40	1.60	7.0	1690	860
950	1.45	1.60	7.0	1890	980
1000	1.50	1.60	7.0	3010	1010
1050	1.55	1.60	7.0	3250	1130
1100	1.60	1.60	7.0	4680	1960
1250	1.80	1.60	7.0	6490	2430
1350	2.0	1.60	7.0	6710	2630
1450	2.5	1.60	7.0	1010	4470
1950	3.0	1.60	7.0	/	/
2250	3.5	1.60	7.0	/	/
2400	4.0	1.60	7.0	/	/
3000	5.0	1.60	7.0	/	/

TOLLERANCES

TOLLERANZE	MOISTURE (UMIDITÀ) 6,5 %	THICKNESS (SPESSORE)	STIFFNESS (RIGIDITÀ)
PERCENTUALE	3%	5%	6%

